

greenteQ Montageschaum 2K Klasse E 400 ml

Schnell härtender 2K-Montageschaum zur Montage von Türzargen und Fensterbankanschlüssen.

Produktbeschreibung:

Der greenteQ Montageschaum 2K ist ein zweikomponentiger Polyurethanschaum mit einer sehr feinen und überwiegend geschlossenzelligen Schaumstruktur. Der Schaum weist eine hervorragende Formstabilität auf, d.h. kein Nachdrücken oder Schwund nach Erreichen der Spreizzeit. Der greenteQ Montageschaum 2K ist zum Füllen, Dämmen, Dichten und Isolieren geeignet und haftet ausgezeichnet auf fast allen Bauuntergründen.

Aufgrund der hervorragenden Dämm- und Isoliereigenschaften eignet sich der greenteQ Montageschaum 2K für folgende Einsatzbereiche:

- Montage von Holz- und Stahl-türenzargen und Fensterbankanschlüssen
- Verfüllen größerer Hohlräume (Bade- und Duschwannenverfüllung)
- Verfüllen größerer Hohlräume zwischen Holztreppeinstufen und Betontreppen)

Produktabbildung und technische Zeichnung:



Technische Daten:

Baustoffklasse	EN 13501-1	Klasse E
Ausbeute:	FEICA TM 1003	10 l
Aushärtung:	FEICA TM 1005	nach ca. 20 Minuten
Entspreizbar:		nach ca. 60 Minuten
Hautbildung:	FEICA TM 1014	nach ca. 7 Minuten
Verarbeitungstemperatur: (Umgebung und Untergrund)		+10°C bis +25°C
Volumenschwund:	FEICA TM 1004	<5%
Nachexpansion:	FEICA TM 1004	keine
Topfzeit (Zeit zum Entleeren der Dose):		5 - 6 Minuten
Härte:		halbhart
Dichte:		ca. 42,1 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit:		von -40°C bis +80°C
Ventil:		Gummiventil mit Röhrchen
Lieferform:		Weissblechdose mit 400 ml, Karton mit 12 Dosen, Palette mit 624 Dosen.
Farbe:		grün
Geprüfte Wärmeleitfähigkeit:	DIN 52612	max. W (m.K) 0,039
Geprüfte Schallreduzierung:	EN ISO 717-1	58 dB



PRODUKTDATENBLATT

CHEMIE - Montageschaum 2K Klasse E 400 ml

greenteQ

Stand 08/2018 | www.greenteQ.info

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.

greenteQ Montageschaum 2K Klasse E 400 ml

Schnell härtender 2K-Montageschaum zur Montage von Türzargen und Fensterbankanschlüssen.

Arbeitsvorbereitung:

Bitte die übliche Arbeitshygiene beachten. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für ausreichende Belüftung sorgen. Die Einbauregel des Tür(zargen)herstellers, des Informationszentrum Fenster Türen Fassaden e.V. und des ift Rosenheim beachten. Bei Gips und Porenbeton und sonstigen porösen und saugfähigen Untergründen ist ein Voranstrich zu verwenden. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen

Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schützen. Untergründe müssen trocken, sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Restfeuchte im Mauerwerk kann Ausquellungen und Verformungen der Türzargen verursachen. Verformbare Bauteile ausreichend fest fixieren.

Verarbeitung:

Die Hinweise auf der Dose beachten. Beigefügtes Adapterrohr auf das Ventil aufschrauben. Inneren Teil der roten Drehscheibe im Dosenboden 5 Mal nach rechts drehen. Somit ist die B-Komponente geöffnet. Dose mit Ventil nach unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Der Schaum muss gleichmäßig grün sein. Wenn nicht, bitte erneut schütteln.

Haftflächen dürfen nicht befeuchtet werden. Hohlräume ca. 80% ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Frische Schaumflecken sofort mit dem greenteQ Pistolenreiniger entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden, nie wegbrennen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend

gelagert werden um das Verkleben des Sprühventils auszuschließen.

Wichtige Hinweise:

Restfeuchte im Mauerwerk kann das Aufquellen und Verformungen der Türzargen verursachen. Bis zur vollständigen Trocknung des Mauerwerks können sich die Zargen verformen: der sgn. „Bauch“ in der Mitte auf Höhe des Türgriffs kann auch nach fachgerechtem Entspreizen entstehen, wenn die Restfeuchte des Mauerwerks zu hoch ist.

Die Dosentemperatur darf nicht unter +5°C liegen (Optimum: +20°C). Zu kalte Dosen vorsichtig im lauwarmen Wasserbad erwärmen. Niemals über +50°C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. Zu heiße Dosen, z.B. aus dem Fahrzeug im Sommer, entsprechend im kalten Wasserbad kühlen.

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Allgemeine Hinweise:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichenden Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.

Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Artikelvarianten:

Bezeichnung	Sprachgruppe	Exportartikel	VE	VBH Artikelnummer
greenteQ Montageschaum 2K 400 ml	DE/EN/DK		12 Dosen	217 274 6401
greenteQ Montageschaum 2K 400 ml o. PDR	DE/FR/NL/IT	ja	12 Dosen	217 274 6402
	DE/EN/ES/PT	ja	12 Dosen	217 274 6683
	DE/PL/RU/CZ	ja	12 Dosen	217 274 6684